AGS 3502 - Graffitischutz

AGS 3502 ist ein wasserdampfdurchlässiger, temporärer Graffitischutz auf Mikrowachsbasis für fast alle Oberflächen.

Anwendungsbereich

AGS 3502 wird zum Schutz vor Graffitiverschmierungen sowie den meisten Permanentmarkern als Prophylaxe Mittel eingesetzt. **AGS 3502** kann auf fast allen porösen und nicht porösen Oberflächen zum Einsatz kommen. Neben Klinker, Beton oder Naturstein können auch Oberflächen wie Putze und lackierte Oberflächen geschützt werden.

Frische Betonflächen bzw. Anstriche müssen ausgehärtet sein (z. B. Beton 28 Tage) bevor der Graffitischutz aufgetragen wird. Eventuelle auftretende Ausblühungen der Wand durch Feuchtigkeit (z. B. bei Klinker) setzen sich als weiße Schicht hinter dem Schutz ab. Diese werden nicht durch den Schutz verursacht.

Anwendung

Behälter vor Gebrauch gut schütteln. Die Oberfläche muss trocken, sauber und frei von Verschmutzungen sein. **AGS 3502** wird mit zwei Schichten aufgesprüht. Die zweite Schicht darf erst nach dem Antrocknen der ersten Schicht aufgetragen werden. Bei glatten glänzenden Oberflächen dünn mit einem Mikrofasertuch auftragen. Die Schutzwirkung beginnt nach einer Trocknungszeit von etwa 2 Stunden. Seine völlige Austrocknung erreicht das Produkt nach 4 - 72 Stunden. Bei einer Luftfeuchtigkeit von über 95% und Temperaturen unterhalb von 5 °C sollte das Produkt nicht verarbeitet werden.

Die Entfernung von Graffiti auf der geschützten Fläche erfolgt mittels eines Heißwasser-HD-Reinigers. Die Wassertemperatur sollte 90 °C und der Druck etwa 90 bar betragen. Je nach Untergrund kann der Druck entsprechend erhöht werden. Nach kurzem Anwärmen der Oberfläche mit dem Heißwasser kann das Graffiti mit dem HD-Strahl von der Oberfläche abgeschält werden.

Wichtig: Nur bei ausreichender Temperatur kann eine optimale Reinigungswirkung erzielt werden. Achtung: Die gereinigte Fläche muss nachgeschützt werden. Bei empfindlichen Flächen erfolgt die Entfernung unter Zuhilfenahme von **AGS 3505**.

Materialeigenschaften / Umwelt

AGS 3502 ist eine dünnflüssige, milchig-weiße, wässrige Wachs-dispersion. pH-Wert 8. Sie ist biologisch abbaubar gemäß OECD Guidline 302 B Zahn-Wellens/EMPA Test.

Anwendung

Anwendung: Auftragen

1. **AGS 3502** in zwei Schichten aufsprühen

Anwendung: Entfernen

2. Fläche mit Heißwasser

3. aufgeweichte Schutzschicht inkl. Graffiti unter leichtem Druck abspülen

TENSID Deutschland GmbH – Max-Planck-Str. 7 – 63594 Hasselroth-Neuenhaßlau
Telefon: 06055 906930 Fax: 06055 906950 E-Mail: info@tensid.org www.tensid.org

AGS 3502 ist eine „Opferschicht", die zusammen mit dem Graffiti entfernt wird. Dank seiner dampfdiffusions-offenen Eigenschaft kann die Fassade atmen. Gleichzeitig verhindert **AGS 3502** das Eindringen von Wasser in die Fassade. Wasserdampf kann heraus, Wasser nicht eindringen! Bauschäden durch fehlende Atmungsaktivität wird so vorgebeugt.

Durch die Haltbarkeit von mindestens 5 Jahren in Verbindung mit der UV-Stabilität ist **AGS 3502** über den Graffitischutz hinaus ein hervorragender Fassadenschutz gegen schädliche Umwelteinflüsse. **AGS 3502** ist aufgenommen im Verzeichnis der geprüften Anti-Graffiti-Systeme der Bundesanstalt für Straßenwesen in Bergisch Gladbach (BAST).

Das Produkt ist PFAS frei.

Lieferung / Verbrauch

AGS 3502 wird in 1-Liter, 5-Liter und 25-Liter Kunststoffgebinden geliefert. Der Verbrauch beträgt je nach Oberfläche 0,1 - 0,3 Liter pro m².

Lagerung / Haltbarkeit

AGS 3502 ist in den originalen Kunststoffbehältern trocken und frostsicher zu lagern. Ungeöffnet ist der Graffitischutz etwa 12 Monate haltbar.

Produktsicherheit

Hinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Diese Produktinformation dient als Orientierungshilfe für die Verarbeitung. Es wird empfohlen, zunächst auf einer kleinen Fläche einen Versuch zu machen, um festzustellen, ob die gegebenen Verarbeitungsbedingungen zu einem optimalen Resultat führen. Für die richtige Verarbeitung liegt die Verantwortung beim Anwender.