

■ **Gebrauchsanweisung für Erstanwender**

Liebe/r Anwenderin/r,

herzlichen Dank, dass Sie sich für unser Startpaket entschieden haben. Bitte testen Sie jedes Produkt vorher an einer unauffälligen Stelle, um mögliche Farbveränderungen oder Beschädigungen an der Oberfläche zu vermeiden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der graphischen Übersicht. Für weitere Fragen oder Unterstützung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Arbeiten Sie immer mit Schutzhandschuhe und Schutzbrille. Bitte beachten Sie die Anweisungen sorgfältig, um optimale Ergebnisse zu erzielen:

■ **AGS 2+** entfernt Graffiti auf ... **Beton ... Naturstein ... Sandstein ... Klinker ... Fliesen ... Putz**

1. Tragen Sie AGS 2+ großzügig mit einem Pinsel oder einem geeigneten Airlessgerät auf dem Graffiti auf.
2. Lassen Sie das Produkt 5-30 Minuten einwirken.
3. Spülen Sie anschließend das behandelte Gebiet mit einem Hochdruckreiniger mit heißem Wasser ab. Passen Sie Druck und Temperatur der Oberfläche an.
4. Bei glatten Oberflächen können aufgelöste Farben auch mit einem Putztuch entfernt werden.
5. Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf.

■ **AGS 221 flüssig** entfernt Graffiti auf ... **pulverbeschichteten Flächen ... lackierten Flächen ... gestrichenen Fassaden ... Metall ... Kunststoff (außer PVC)**

1. Tragen Sie AGS 221 flüssig mit einem Pinsel auf, oder sprühen vorsichtig dünn auf das Graffiti.
2. Tupfen Sie herunterlaufenden Reiniger mit einem Putztuch oder Schwamm ab.
3. Lassen Sie das Produkt 5-30 Minuten einwirken.
4. Spülen Sie die aufgelöste Farbe mit einem Hochdruckreiniger ab. Achten Sie auf die Anpassung von Druck und Temperatur. Oder ... mit Schwamm und Wasser gelingt Ihnen das auch.
5. Bei glatten Oberflächen können aufgelöste Farben auch mit einem Tuch entfernt werden.
6. Neutralisieren Sie mit TENSID R 206.
7. Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf.

■ **AGS 560** entfernt Graffiti auf ... **pulverbeschichteten Flächen ... lackierten Flächen ... gestrichenen Fassaden ... Metall ... Kunststoff (außer PVC) Kunststoffglas ... Plexiglas**

1. Tragen Sie AGS 560 mit einem Pinsel auf das Graffiti auf.
2. Lassen Sie das Produkt 5-30 Minuten einwirken.
3. Entfernen Sie die aufgelöste Farbe mit einem Putztuch, weichem Papiertuch oder viel Wasser.
4. Bei erfolgreicher Entfernung reinigen Sie die gesamte Fläche mit Wasser oder dem Reiniger TENSID R 206 nach.

- **AGS 5 SR** entfernt Graffiti auf ... **pulverbeschichteten Flächen ... lackierten Flächen ... gestrichenen Fassaden ... Metall ... Kunststoff (außer PVC) Beton ... Naturstein ... Sandstein ... Klinker ... Fliesen ... Putz**

1. Sprühen Sie AGS 5 SR mit einem feinen Zerstäuber auf die betroffene Stelle.
2. Wischen Sie die aufgelösten Verschmierungen mit einem sauberen, saugfähigen Tuch weg.
3. Bei hartnäckigen Verschmutzungen nutzen Sie das TENSID Radier-Pad.
4. Eventuelle Restschatten können mit TENSID E 250 gebleicht werden.
5. Spülen Sie abschließend mit ausreichend Wasser oder TENSID R 206.

Nachdem Sie mit unseren Produkten die Schmierereien gelöst und entfernt haben, gilt es die Wirkungen zu neutralisieren. Das erreichen Sie mit:

- **TENSID R 206 Neutralisator ... stoppt den Auflösungsprozess der Graffitientferner ... AGS 5 SR ... AGS 221 ... und ... AGS 560**

1. Sprühen Sie TENSID R 206 mit einem Handsprühgerät auf die verschmutzte Stelle. Alternativ geben Sie eine geringe Menge Neutralisator in einen Eimer mit Wasser.
2. Wischen Sie die Verschmutzungen nach kurzer Einwirkzeit mit einem sauberen, saugfähigen Tuch ab.

Für überschaubare, kleinere Graffiti haben Sie die Möglichkeit, unsere Graffiti Wipes zu nutzen.

- **AGS Graffiti Wipes 221**

1. Ziehen Sie ein Papiertuch aus der Box und wischen Sie es über das Graffiti, bis sich die Farbe gelöst hat.
2. Spülen Sie die behandelte Fläche mit Wasser oder dem Neutralisator TENSID R 206 nach.

AGS Plexi Wipes

1. Ziehen Sie ein Papiertuch aus der Box und wischen Sie es über das Graffiti, bis sich die Farbe gelöst hat.
2. Spülen Sie die behandelte Fläche mit Wasser oder dem Neutralisator TENSID R 206 nach.

- **TENSID Radier-Pad**

1. Befeuchten Sie das Radier-Pad entweder mit AGS 221 oder mit AGS 5 SR eventuell genügt auch etwas Wasser. Bearbeiten Sie die Flecken wie mit einem Radiergummi.
2. Bei hartnäckigen Verschmutzungen oder Schatten arbeiten Sie mit TENSID Radier-Pad nach.

		pulverbeschichtete Flächen	lackierte Flächen	gestrichene Fassaden	Metall	Kunststoff (nicht PVC)	Beton	Naturstein, Sandstein	Klinker, Fliesen	Putz	Kunststoffglas, Plexiglas	Entfernung von geschützten Flächen mit AGS 3502 / TENSID tP matt HD
Graffitentferner												
AGS 2+	gelartig						✓✓	✓✓	✓✓	✓		
AGS 221 flüssig	flüssig	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓						✓✓
AGS 560 Plexi	flüssig	✓	✓	✓	✓	✓					✓✓	✓✓
Graffitentferner / Eddingstiftentferner												
AGS 5 SR	flüssig	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓✓
Reiniger / Neutralisator												
TENSID R 206	flüssig	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	
Graffitentfernungstücher												
AGS Graffiti Wipes 221	Tücher	✓	✓✓		✓✓	✓			✓			
AGS Plexi Wipes	Tücher	✓	✓		✓	✓					✓	
TENSID Radier-Pad (VE=12)	Pads	✓	✓		✓	✓			✓		✓	✓