TENSID tP matt HD – permanenter Graffitischutz

TENSID tP matt HD ist eine hervorragende 1-Komponenten permanente Schutzbeschichtung. Es enthält eine Polysilazan / Stickstoff- Verbindung, die eine sehr harte Verbindung mit der Oberfläche ergibt. Permanentmarker und Sprühfarbe werden vor dem Eindringen in die Oberfläche gestoppt. **TENSID tP matt HD** hält auch die meisten auf dem Markt gängigen Lederfarben zurück.

TENSID tP matt HD gibt matten und stumpfen Oberflächen wieder neuen und frischen Glanz. **TENSID tP matt HD** kann auf den meisten harten Oberflächen wie beispielsweise lackiertem Metall (Busse, Züge, Fahrkartenautomaten, Briefkästen, Verkehrszeichen), Aluminium, verzinktem Stahl und Kunststoffen angewendet werden.

TENSID tP matt HD kann **nicht** auf porösen Oberflächen angewendet werden.

Anwendung

Stellen Sie sicher, dass die Oberflächen frei von Schmutz, trocken, Wachs, Öl, Fett usw. sind. Untergründe, die nicht behandelt werden, müssen abgedeckt werden.

ACHTUNG! Es ist sehr wichtig, dass die Oberfläche beim Auftragen des Produkts absolut trocken ist!

TENSID tP matt HD ist gebrauchsfertig. Es kann mit einer Rolle aus geschäumtem Kunststoff aufgetragen, mit einem Mikrofasertuch aufgewischt oder mit HLVP aufgesprüht werden. Die Anwendung erfolgt in einer sehr dünnen Schicht (matte und saugfähige Oberflächen erfordern eine etwas dickere Schicht). Nach ca. 2 Stunden ist die Oberfläche staubtrocken. Der volle Widerstand gegen Graffiti ist 7 Tage nach der Aushärtung erreicht, jedoch bereits nach 24 Stunden gegen Graffiti wirksam. Die Oberflächentemperatur sollte zwischen 5 bis 30 ° C und die Feuchtigkeit unter 80% sein. Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten!

ACHTUNG! Mögliche Gefahr für Riss- und Kristallbildung bei zu dicker Schichtstärke.

Graffitientfernung auf TENSID tP matt HD

Zum Entfernen von Graffitis verwenden Sie den milden Graffitientferner **AGS 221** oder **AGS 560**. Immer mit Wasser oder einem milden Reiniger wie **TENSID R 206** neutralisieren. Bei hartnäckigen Permanentmarkern kann **AGS 5 SR** als Ergänzung eingesetzt werden.

Dosierung: Nicht verdünnen, als Konzentrat anwenden
Verbrauch:
Auf harten, glänzenden Oberflächen: 1 Liter **TENSID tP matt HD** ca. 70-90 m².
Auf harten, matten und rauen Oberflächen: 1 Liter **TENSID tP matt HD** ca. 50-60 m².

Technische Daten

- Transparente Flüssigkeit.
- Lieferung in 0,5 und 5 Liter Stahlbehälter
- Ammoniakgeruch. Flammpunkt ca. 7 ° C
- Enthält 3 - (triethoxysilyl)-1-propanamin

Vertrieb und Verarbeitung durch
TENSID Deutschland GmbH – Max-Planck-Str. 7 – 63594 Hasselroth-Neuenhaßlau
Telefon: 06055 906930 Fax: 06055 906950 E-Mail: info@tensid.org www.tensid.org

Lagerung / Haltbarkeit

TENSID tP matt HD kühl und frostfrei im geschlossenen Originalbehälter lagern. Etwa 12 Monate im ungeöffneten Behälter haltbar.

Produktsicherheit

TENSID tP matt HD ist Gefahrgut, weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Diese Produktinformation dient als Orientierungshilfe für die Verarbeitung. Es wird empfohlen, zunächst auf einer kleinen Fläche einen Versuch zu machen, um festzustellen, ob die gegebenen Verarbeitungsbedingungen zu einem optimalen Resultat führen. Für die richtige Verarbeitung liegt die Verantwortung beim Anwender.

Vertrieb und Verarbeitung durch
TENSID Deutschland GmbH – Max-Planck-Str. 7 – 63594 Hasselroth-Neuenhaßlau
Telefon: 06055 906930 Fax: 06055 906950 E-Mail: info@tensid.org www.tensid.org